



土木工事用珪酸ソーダ

5号珪酸ソーダ



東洋珪酸曹達の5号珪酸ソーダは、厳しい品質管理体制のもとで生産され、薬液注入工法などの土木工事に広く使用されています。

5号珪酸ソーダの性質

珪酸ソーダは一般に $\text{Na}_2\text{O} \cdot n\text{SiO}_2 \cdot m\text{H}_2\text{O}$ の化学式で表される製品であり、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} などの多価金属イオンおよび可溶性塩類等と反応してゲル化します。この反応を利用して薬液注入工法では代表的な注入主剤として特に注目され、軟弱地盤の改良剤として広く用いられています。

用 途

都市土木における地下鉄・下水道・共同溝などのトンネルや軟弱地盤の改良工事などで、止水・空隙充填、および地盤硬化を目的として行われている下記工法の材料として使用されています。

- 1) 薬液注入工法の主剤
- 2) 防水工事・充填工事 など

5号珪酸ソーダの規格

品 名		5号珪酸ソーダ
項 目		
外観		水あめ状の無色ないしわずかに着色した液体
ボーメ度 (比重)	15℃Bé	34~36 (1.31~1.33)
二酸化珪素(SiO_2)	%	25.0~27.0
酸化ナトリウム(Na_2O)	%	6.7~7.3
鉄(Fe)	%	0.02以下
水不溶分	%	0.2以下
モル比		3.70~3.90

※ 比重 Na_2O 、 SiO_2 、Fe の測定方法はすべてJIS K 1408に依る。




東洋珪酸曹達株式会社

ボーメ度 比重換算表

Bé	比 重	Bé	比 重	Bé	比 重	Bé	比 重
32.6	1.292	33.6	1.304	34.6	1.315	35.6	1.328
32.7	1.293	33.7	1.305	34.7	1.317	35.7	1.329
32.8	1.294	33.8	1.306	34.8	1.318	35.8	1.330
32.9	1.295	33.9	1.307	34.9	1.319	35.9	1.331
33.0	1.296	34.0	1.308	35.0	1.320	36.0	1.332
33.1	1.298	34.1	1.309	35.1	1.321	36.1	1.334
33.2	1.299	34.2	1.311	35.2	1.323	36.2	1.335
33.3	1.300	34.3	1.312	35.3	1.324	36.3	1.336
33.4	1.301	34.4	1.313	35.4	1.325	36.4	1.337
33.5	1.302	34.5	1.314	35.5	1.326	36.5	1.339

荷姿

●23kg 石油缶



●260kg ドラム缶



●1320kg タンク



●ローリー車



珪酸ソーダは毒物にも劇物にも指定されておりません。水道にも利用されております通り無害な薬品です。環境省告示による溶出試験におきましてもカドミウム、鉛、六価クロム、砒素、水銀は不検出であります。但し食添物ではありませんので飲むと害になります。

●取扱い上の注意。

- ・アルカリ性のため、眼や皮膚に触れた場合、又飲みこんだ場合には刺激性があります。
- ・取り扱い場合は、眼や皮膚に直接触れないように保護眼鏡・ゴム手袋・保護衣(長袖・長ズボン)を必ず着用してください。
- ・液がこぼれた場合は、ウエスで拭き取るか、土嚢などで拡散防止をはかり、回収してください。

●応急処置

- ・眼に入った場合は水でよく洗眼し、直ちに眼科医の手当てを受けてください。
- ・皮膚に付着した場合は、直ちに水で十分に洗い流し、痛みや異常があれば医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合には、水でよく口の中を洗浄する。多量の水を飲ませてできるだけ速やかに医師の手当てを受けてください。

●保管上の注意

- ・低温では粘度が上昇し流動性がなくなる恐れがありますので、冬期等気温が低くなるときには液温が下がり過ぎないように注意してください。
- ・空容器や残液を直接廃棄しないでください。
- ・使用後は容器の栓やバルブを必ず締めてください。



東洋珪酸曹達株式会社

本 社 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-5-6 西村ビル
TEL.03(3356)8721(代) FAX.03(3356)8784
第一工場 〒270-1403 千葉県白井市河原子264
TEL.047(497)0677 FAX.047(497)0964

代理店